

FIXER 1-2-6-9-10

KATALIZATOR DO EMULSJI ŚWIATŁOCZUŁYCH

ZASTOSOWANIE

Zwiększa odporność szablonu na wodę.

CHARAKTERYSTYKA

- katalizator głównie polecany do emulsji typu "triple-cure" (Ceramic HT, Textil HT, Vitrum HT)
- powoduje całkowite utwardzenie emulsji światłoczułej tworząc szablon odporny na wodę i rozcieńczalniki
- poprawia również trwałość szablonu w przypadku użycia emulsji odpornych na farby wodne (Textil DW, Textil DT)

SPOSÓB UŻYCIA

Katalizator Fixer 1, 2, 6, 9 i 10 nałożyć cienko i równomiernie na obie strony suchego szablonu za pomocą gąbki, szczotki lub suchej szmatki. W razie potrzeby usunąć nadmiar preparatu za pomocą sprężonego powietrza. Proces ten nie jest konieczny w przypadku użycia katalizatora Fixer 6 i 10.

Następnie pozostawić szablon do wyschnięcia na 10 - 12 godzin w temperaturze pokojowej lub 40 - 60 min w temperaturze 40 - 60°C.

W przypadku trudnych prac, szablon należy pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

MAGAZYNOWANIE

24 miesiące od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach przy zachowaniu właściwych warunków magazynowania.

OPAKOWANIE

Preparat dostępny jest w opakowaniach 1 oraz 10 kg.

Produkt	Do siatek poliestrowych	Do siatek nylonowych	Czas utwardzania	Czas utwardzania w temp. 40 - 60 °C	Rezultat w przypadku emulsji triple-cure	Rezultat w przypadku emulsji tradycyjnych
Fixer 1	tak	nie	18-24 godz.	40 - 60 min	B	O
Fixer 2	tak	tak	18-24 godz.	40 - 60 min	T	O
Fixer 6	tak	nie	18-24 godz.	40 - 60 min	B	T
Fixer 9	tak	nie	18-24 godz.	40 - 60 min	B	T
Fixer 10	tak	nie	18-24 godz.	40 - 60 min	B	T

B - brak możliwości odwarstwienia
T - trudny do odwarstwienia
O - do odwarstwienia

GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE Z TYTUŁU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH

Zalecenia i specyfikacje zawarte w Karcie Technicznej służą jedynie jako wskazówki do korzystania z produktu. Producent nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użycia produktu. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Poniższe ustalenia zostają zawarte w miejsce wszystkich innych warunków lub postanowień dorozumianych lub ustawowych ustanawiających odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi dorozumianej lub ustawowej, włączając w to odpowiedzialność za przydatność do celów szczególnych: wszystkie płynne produkty Saatichem posiadają gwarancję od jakiegokolwiek wad materiału lub wykonania, zgodną z naszymi standardami, zgodną z opisem zawartym w Biuletynie dot. Produkcji. Saatichem zobowiązuje się wymienić lub zwrócić koszty zakupu jakiegokolwiek płynnego produktu Saatichem nie spełniającego tych warunków w okresie trwania gwarancji

Są to wyłączne prawa z tytułu gwarancji. W żadnym przypadku Saatichem nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzeń lub strąt pośrednich lub bezpośrednich w tym bez ograniczeń jakiegokolwiek przypadkowego lub szczególnego spowodowania straty/szkody wynikowej (pośredniej), za spowodowanie kosztów przez zużycie materiału czy dodatkową robocizną będącą następstwem usuwania lub wymiany siatki, szablonu, farby, podłoża drukowego, gotowego produktu.